

Сухое строительство – это *легко!*



DANO JET 9

СУХАЯ ПОЛИМЕРНАЯ
ШПАТЛЕВКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

- Универсальная шпатлевка высшего качества для отделки внутри сухих помещений
- Идеальный результат на тонких и средних слоях
- Подходит для любых минеральных оснований
- Рекомендована для ручного нанесения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр применения при толщине слоя от 0,2 мм до 4 мм
- Устойчивость к трещинам за счет армирующего волокна
- Не размывается при снятии обоев* за счет использования в составе мрамора мелкой фракции
- При ошкуривании не выкрашивается и обеспечивает отличное качество поверхности
- Технология упаковки Air Stream сохраняет оригинальные характеристики продукта в неизменном виде на протяжении 18 месяцев (в закрытом мешке)

*При предварительном грунтовании поверхности




**МАГИЧЕСКАЯ
ФОРМУЛА +**



При использовании системы «Магическая формула» DANO JET 9 + финишная шпатлевка DANO TOP 9 Вы получаете идеальную поверхность под окраску, а также:

- Уменьшенный расход финишной шпатлевки
- Визуальный контроль степени ошкуривания
- Визуальный контроль равномерности окраски



DANO JET 9

СУХАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Тип связующего	Сополимер винилацетата
Расход смеси на 1 м2	При толщине слоя 0,5 мм – около 0,6 кг. При толщине слоя 1 мм – около 1,2 кг. При толщине слоя 2 мм – около 2,4 кг.
Температура проведения работ	Не ниже +13 °С
Время жизни раствора	Не менее 72 часов
Толщина наносимого слоя	До 4 мм
Количество воды для затворения	0,38 л на 1 кг сухой смеси 7,5 л на мешок 20 кг
Фракция наполнителя	Максимальная: до 250 мкм Средняя: 50 мкм
Время высыхания слоя	при толщине слоя 0,5 мм: 1-2 часа* при толщине слоя 1 мм: 3-6 часов* при толщине слоя 2 мм: около 24 часов* * В зависимости от влажности и температуры в помещении
Фасовка	Бумажный мешок без перфорации, с пластиковым вкладышем, технология Air Stream, 20 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

Содержимое мешка добавьте в емкость с водой (объемом 25-30 литров) в следующей пропорции:

- на 1 кг смеси – 0,38 литра воды;
- на 20 кг смеси – 7,5 литра воды.



Перемешивание производите мощным миксером с насадкой в течение 3-5 минут. Используйте низкооборотный миксер – это исключит вероятность вовлечения воздуха.



Для лучшего растворения связующего дайте смеси отстояться в течение 10 минут.



После легкого повторного перемешивания раствор готов к использованию. Рекомендуется использовать смесь в течение 24 часов с момента затворения с водой. При хранении готовой смеси в закрытой емкости срок годности шпатлевки не менее 72 часов. Температура окружающей среды должна быть при этом более +10°C.



Наносите шпатлевку по всей поверхности вручную шпателем. Каждый последующий слой наносите только после полного высыхания предыдущего.



После высыхания каждого слоя используйте наждачную бумагу для выравнивания поверхности. Выровненную и высохшую поверхность можно окрасить или оклеить обоями согласно инструкциям изготовителя данных материалов. При подготовке поверхности под высококачественную окраску рекомендуется дополнительно нанести финишную шпатлевку DANO TOP 9.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях по следующим основаниям:

- цементные, цементно-известковые, известковые и гипсовые штукатурки;
- бетон и железобетон;
- гипсокартон и гипсосодержащие основания.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть твердым, сухим, чистым, без пыли и грязи. Не допускается работать по влажным основаниям: излишняя влага в конструкции может вызвать пожелтение выровненной поверхности, отслоение шпатлевки от основания. Для непрочных пыльных оснований используйте грунты линейки DANO. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть укрыты.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 20 кг.

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 18 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, недоступных для детей.

ЗАКАЖИТЕ ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ И ТЕСТОВОЕ НАНЕСЕНИЕ

8 (800) 250-79-26

ts@danogips.ru

www.danogips.ru

Сухое строительство – это *легко!*