

# Акрил

## Окрашиваемый герметик

Страницы: 1 из 1

**Технические данные:**

Основа	Акриловая дисперсия
Консистенция	Паста
Отверждение	Физическое высыхание
Образование поверхностной пленки	Ок. 20 минут
Усадка после отверждения	Ок. 15 %
Плотность	1,6 г/см <sup>3</sup>
Температура применения	От +5°C до +30°C
Термостойкость	От – 20 °C до +80 °C

**Описание продукта:**

Пластично-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии. Обладает превосходной адгезией ко всяким пористым поверхностям, используемым в строительстве. Легко обрабатывается, не изменяет цвета, красится после отверждения. Не может подвергаться длительному действию влажности. Использовать внутри помещений.

**Области применения:**

Заполнение различных щелей в бетоне, кладке и штукатурке.  
Заполнение швов в гипсокартонных плитах.  
Заполнение швов при установке деревянных и металлических рам.  
Заполнение швов при планках, подоконниках, потолках, лестницах и т.д.  
Заполнение фуг с максимальной подвижностью до 15%.  
Герметизация фуг в газобетонных стенах.

**Цвет и упаковка:**

*Цвет:* белый, серый, коричневый, черный, бежевый.

*Упаковка:* туба 300 мл.

**Хранение:**

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Беречь от мороза.

**Ширина зазора:**

Минимальная ширина и глубина: 5 мм.  
При ширине большей 20 мм просим консультироваться с техническим отделом Соудал.

*Рекомендации:* ширина = глубина.

**Инструкция по применению:**

Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.

Очень пористые поверхности следует загрунтовать слоем разбавленного акрила (1 часть акрила на 2 части воды).

Наносить ручным или пневматическим выдавливающим пистолетом.

*Очистка:* водой, непосредственно после нанесения.

**Нормы и сертификаты:**

Продукт производится компанией Soudal NV в Турнхоут, Бельгия, согласно нормам качества ISO 9001.2000.

**Рекомендации по безопасности:**

Соблюдайте основные правила по безопасности и гигиене труда, а именно:

- Избегайте контакта с кожей и глазами.
- Может вызывать раздражение глаз.
- Во время работы хорошо проветривать помещение.
- При контакте с глазами немедленно обильно промойте водой и обратитесь к врачу.
- Держите вне пределов досягаемости детей.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание