

SEKOL C-45

белая гипсовая шпаклевочная гладь



ПРИМЕНЕНИЕ:

SEKOL C-45 это отличный материал для подготовки стен и потолков внутри зданий к покраске, клейке обоев и т.п.. Он также с успехом применяется для обновления старых штукатурок, оштукатуривания стен, оштукатуривания гипсокартовых плит (для фугования и устранения трещин и царапин надо применять Специальный Шпаклевочный Раствор SEKOL C-40). Шпаклёвка SEKOL C-45 способствует получению очень гладких поверхностей. Благодаря усовершенствованию рецепта пригодна так для ручного как и машинного нанесения с применением соответствующего инструмента и агрегата..

СВОЙСТВА:

SEKOL C-45 это сухая смесь, изготовленная на базе природного гипса высшего класса, заполнителей и широкой гаммы добавок модифицирующих, облагораживающих, увеличивающих пластичность, замедляющих схватывание и обеспечивающих отличную прицепляемость к основанию (гипсовому, кирпичному, бетонному, газобетонному). SEKOL C-45 является отличным основанием под эмульсионные и акриловые краски. Его белый цвет позволяет ограничить количество слоев краски для получения полного цветового эффекта. Он

также успешно применяется как подложка под обои. Нетоксичен в применении и дальнейшей эксплуатации, изготовлен исключительно из натуральных компонентов. SEKOL C-45 не желтеет под воздействием света.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть чистым, плотным, несущим и свободным от замаслений. Краски, несвязанные песчинки и куски штукатурки, а также всякие прочно несвязанные с основанием слои следует удалить.

Внимание:

1. Силнопоглощающие основания (напр. газобетон) , следует загрунтовать грунтовочной эмульсией SEKOL DL-80.
2. В помещениях постоянно подверженных воздействию влаги (напр. ванная) рекомендуется применить шпаклёвку SEKOL C-35.
3. Стальные детали следует защитить от коррозии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Содержимое упаковки всыпать в отмеренное количество воды и тщательно перемешать, до получения однородной густой массы, применяя 0,40 литра воды на 1 кг сухого порошка. Порошок надо всыпать в воду (не наоборот). После перемешания раствор готов к применению и сохраняет свои свойства в течение ок. 60 минут. Раствор наносить на подготовленное основание ровным слоем 1 до 10 мм до получения желаемого эффекта. Нанесенный слой выровнять кельмой или теркой (стальной нержавеющей или пластмассовой). После предварительного схватывания раствора его поверхность пригодна к шлифованию. Рекомендуется наносить за один раз слои не толще 10 мм. Красить можно после полного затвердения раствора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Раствор соответствует требованиям: PN-EN 13279-1 B2/20/2 Штукатурка на базе гипса – (польский аналог стандарта ЕС)

Пропорции смеси: 0,40 л воды на 1 кг сухого порошка

Время использования раствора: 60 минут

Расход порошка: 1,5 кг/м²/1 мм толщины слоя

Толщина слоя: 1 до 10 мм

Температура выполнения работ: +5°C до +25°C

Начало схватывания: ≥ 60 мин.

Сопротивление на изгиб: ≥ 2 N/мм²

Сопротивление на сжатие: ≥ 4 N/мм²

Прилипаемость к основанию: ≥ 0,5 N/мм²

Реакция на огонь: A1

Изделие имеет сертификат польского Государственного Института Гигиены

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухих помещениях в оригинальной упаковке.