

# Śnieżka Supermal® EMALIA AKRYLOWA

Водорастворимые эмали ДРЕВЕСИНЫ И МЕТАЛЛА



СЛАБЫЙ ЗАПАХ



легкое нанесение



водорастворимый



Быстрое высыхание



Устойчивость к воздействию атмосферных факторов



ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ



ПРЕКРАСНАЯ укрывистостью и адгезией к основанию



## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для декоративной и защитной окраски древесины, древесного материалов, металлических элементов, цементных оснований и штукатурок внутри и снаружи помещений. Можно применять для окраски игрушек или элементов оборудования игровых площадок, а именно: качели, горки, карусели. Ее можно использовать для восстановления старых покрытий розцинковых красок.

## ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Шелковистыми-глянцевая



сатиновый



МАТОВЫЙ



### РАСХОД

до 12 м<sup>2</sup> / л при однослойном нанесении в зависимости от основания



### КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

2-3



### ЦВЕТ

26 готовых цветов



### УПАКОВКА

800 мл



### Срок годности

48 месяцев от даты изготовления



## свойства изделия

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ПОКРЫТИЯ	Плотность при 20 ± 0,1 ° С, всего	ВРЕМЯ высыхания покрытия при температуре 23 ± 2 ° С и относительной влажности воздуха 50 ± 5%, степень 3, всего	РАСТВОРИТЕЛЬ	ЛОС Предельное содержание ЛОС для этого изделия: (кат. A / d / FW): 130 г / л (2010) изделие содержит максимум 130 г / л.
матовый, сатиновый, шелковисто-глянцевая	[Г / см <sup>3</sup> ]	[Ч.]	вода	
	1,3	5		

## способ применения

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ** • Основа, предназначенная для покраски, должна быть сухой, чистой, очищенной от пыли и обезжиренной. • Засмоленные или жирные места на деревянных основах промыть очищенным бензином. • Новые деревянные основания рекомендуется покрыть бесцветным Импрегат для ДРЕВЕСИНЫ TM VIDARON для лучшей защиты их от внешних факторов. • Металлические части загрунтовать антикоррозионной краской Śnieżka UREKOR S, которая быстро сохнет. • Свежие цементные основания или штукатурки загрунтовать полимерной грунтовкой ACRYLPUTZ®. • Старые красочные покрытия, плохо прилегающие к основанию, устранить, а те, которые держатся крепко - отшлифовать: протереть наждачной бумагой и очистить от пыли. **ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ** • Перед применением эмаль тщательно перемешать. • Использовать в торговом виде или разбавить водой до рабочей вязкости (максимум 10%). • Чрезмерное разбавление ухудшает качество покрытия. • Для окраски одной

плоскости подготовить достаточное количество краски. • Если цвет формируют из разных производственных партий или упаковок разного объема, необходимо перемешать их вместе. **НАНЕСЕНИЕ** • Наносить при температуре основания и окружающей среды выше + 10 ° С и при относительной влажности воздуха ниже 80%, плоской кистью с мягкой щетиной, губчатым (флоковым) валиком или методом распыления. • Наносить 1-2 слоя (насыщенные цвета - 2-3 слоя). • Следующие слои наносить примерно через 4:00 (низкая температура и высокая влажность воздуха удлиняют время высыхания). • Полного затвердевания покрытия при комнатных условиях приобретает через 24 часа. • Малярные инструменты после окончания малярных работ вымыть водой. • Утилизация отходов происходит в соответствии с Законом Украины «Об отходах» путем их транспортировки в контейнере или в другой таре с пунктами специализированного сбора отходов.

## ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

Метод нанесения	ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ				
	вязкость краски [С]	добавления растворителя [%]	диаметр форсунки пистолета [Мм]	давление распыления [МПа]	рекомендуемое количество слоев
Кисть, валик	торговый вид	-	-	-	2-3
пневматическое распыление	25 + 35	до 20	1,4 + 2	0,25 + 0,5	2-3
Гидродинамическое распыление *	торговый вид	-	0,26	21	2-3

\* распыления выполняются с использованием оборудования фирмы Graco, модель 395 ST PRO

## СТАНДАРТЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ

• PN-EN 71-2 • PN-EN 71-3 • ZN-SN-029: 2009

\* Безопасна для детей - отвечает нормам PN-EN 71-2 / PN-EN 71-3 "Безопасность игрушек"