



Сухие строительные смеси

КНАУФ- Бетогрунд

Информационный лист 08/2017



КНАУФ-Бетогрунд

Грунтовка адгезионная

Область применения

Грунтовка КНАУФ-Бетогрунд – готовая к применению, не содержащая растворителей полимерная дисперсия оранжевого цвета. Предназначена для обработки под гипсовые штукатурки и шпаклевки плотных, гладких, слабовпитывающих и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок, пенополистирольных плит. Применяется для внутренних работ.

Упаковка и хранение

Грунтовка фасуется в ведра по 5 и 10 кг. Защищать упаковку от прямых солнечных лучей. Хранить в сухих помещениях при температуре от +5°C до +30°C в стороне от обогревательных приборов в недоступном для детей месте. Не допускать замораживания. Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке — 18 месяцев.

Расход грунтовки

при однослойном нанесении.

Материал	Ед. измерения	Количество
КНАУФ-Бетогрунд	кг/м ²	0,12–0,15

Порядок работы

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, отслаивающихся частиц и опалубочной смазки. Температура грунтовки, воздуха и самого основания в помещении, где происходит обработка, вплоть до полного высыхания должна быть в пределах от +5°С до +30°С. Остаточная влажность бетона должна быть не более 4%. Грунтовка готова к применению. Непосредственно перед проведением работ рекомендуется перемешать грунтовочный состав, затем равномерно, не разбавляя водой, нанести при помощи валика, щетки, кисти или пульверизатора на обрабатываемую поверхность. Последующие операции с поверхностью, обработанной грунтовкой, проводить только после ее высыхания (минимум 2 часа при температуре 20°С и относительной влажности воздуха 65%, грунтовка не должна прилипать к пальцу). Промежутков времени между окончанием высыхания грунтовки и началом штукатурных работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли. После нанесения грунтовки использованные инструменты и емкости промыть водой. Удаление высохшего КНАУФ-Бетогрунд возможно только механическим путем. Не добавлять в грунтовку другие материалы. Это приводит к значительному ухудшению ее свойств.

Call-центр:
 > 8 (800) 770 76 67

ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

> www.knauf.ru

Сбытовые организации ООО «КНАУФ ГИПС»

Московская сбытовая дирекция (г. Красногорск) +7 (495) 937-95-95 info-msk@knauf.ru	Северо-Западная сбытовая дирекция (г. Санкт-Петербург) +7 (812) 718-81-84 info-spb@knauf.ru	Юго-Западная сбытовая дирекция (г. Новоосковокск) +7 (48762) 29-291 info-nm@knauf.ru	Южная сбытовая дирекция (г. Краснодар) +7 (861) 267-80-30 info-krd@knauf.ru	Казанское отделение Южной СД (г. Казань) +7 (843) 528-03-12 info-kazan@knauf.ru	Уральская сбытовая дирекция (г. Челябинск) +7 (351) 771-02-09 info-ural@knauf.ru	Пермское отделение Уральской СД (г. Пермь) +7 (342) 220-65-39 info-perm@knauf.ru	Восточная сбытовая дирекция (г. Иркутск) +7 (3852) 290-032 info-irk@knauf.ru	Новосибирское отделение Восточной СД (г. Новосибирск) +7 (383) 355-44-36 info-novosib@knauf.ru	Хабаровское отделение Восточной СД (г. Хабаровск) +7 (4212) 914-419 info-khab@knauf.ru
--	---	--	---	---	--	--	--	--	--