



# 50A

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Конструкционный клей, не содержащий растворителей

Страницы: 1 из 1

### Технические данные:

Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Физическое высыхание и кристаллизация
Плотность	1,3 г/мл
Термостойкость	От -20 °С до +70 °С
Открытое время*	Ок. 15 мин

\* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип субстрата и т.д.)

### Описание продукта:

Конструкционный клей на водной основе с высокой адгезионной прочностью и хорошей начальной липкостью. Высокая адгезия к пористым строительным материалам и битумным поверхностям.

### Характеристики:

- Не содержит растворителей.
- Наносится на одну поверхность.
- Хорошая начальная липкость.
- Заполняющая способность - для склеивания неровных поверхностей.
- Влагостойкий.
- Поверхность может окрашиваться.
- Заменяет гвозди и шурупы.

### Области применения:

Фиксация половых досок, подоконников, лепнины, декоративных элементов из полистирола.

Приклеивание зажимов ковров, краев ковровых дорожек и кромок ступеней.

Склеивание стеновых и напольных панелей, оконных рам и швов.

Клеение деревянных элементов: планок, панелей, рукояток.

Приклеивание полистирольных и других мягких изоляционных материалов.

### Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Защищать от мороза!

### Поверхности:

*Типы:* любые материалы, кроме ПЭ, ПП и битумных материалов. Как минимум, одна поверхность должна быть пористой, иначе скорость отверждения клея будет заметно ниже.

*Подготовка:* Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.

Мы рекомендуем проводить собственные предварительные испытания на совместимость.

### Инструкция по применению:

*Метод:* Срежьте пластиковый наконечник над резьбой, поверните носик и отрежьте его под нужным углом. Используйте выдавливающий пистолет для нанесения клея на одну из склеиваемых поверхностей полосками или точками (через каждые 15 см – для панелей). Обязательно нанесите клей на края и углы панелей. Быстро соединить детали и сильно прижать. Может потребоваться дополнительная фиксация. Соединение может подвергаться нагрузкам через 24-48 часов.

*Температура применения:* от +5 °С до +35°С.

*Очистка:* водой – до отверждения, механическим путем - после отверждения.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание



## 50A

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Конструкционный клей, не содержащий растворителей

**Страницы: 2 из 1**

**Замечания:**

Не следует использовать продукт для таких задач, где возможно длительное пребывание соединения в воде.

**Рекомендации по безопасности:**

Соблюдать основные правила по безопасности и гигиене труда, а именно:

Держать вне пределов досягаемости детей.

Использовать лишь в хорошо проветриваемом помещении.

После контакта с кожей промыть немедленно обильным количеством воды.

Раздражает глаза

**Упаковка:**

*Цвет:* белый

*Упаковка:* туба 310 мл.

**Сертификаты:**

Продукт производится компанией Soudal NV из Турнхют, Бельгия, согласно качественным требованиям по норме ISO 9002.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание