

# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ КЛЕЯ ДЛЯ СТЕКЛОХОЛСТА



1. Перед нанесением клея CAPAROL CAPACOLL PRO выравниваем поверхность шпатлевкой АККОРДСПАХТЕЛ ФИНИШ, затем грунтуем поверхность грунтовкой CAPASOL TIEFGRUND.



2. Клей CAPAROL CAPACOLL PRO наносим шпателем, валиком, кистью или методом распыления.



3. Размещаем стеклохолст, равномерно распределяем клей по всей поверхности и убираем излишки, тщательно проклеивая края.



4. После высыхания клея наносим финишную шпатлевку АККОРДСПАХТЕЛ ФИНИШ с соблюдением технологического перерыва, затем грунтуем поверхность грунтовкой CAPASOL TIEFGRUND и окрашиваем.

## ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ОБОЕВ



1. Клей CAPAROL CAPACOLL PRO наносим шпателем, валиком, кистью или методом распыления.



2. Приклеиваем обои и разглаживаем шпателем для обоев.



3. Через 8-12 часов можно приступать к окрашиванию.



Больше информации о техниках нанесения



### Общество с ограниченной ответственностью «ДИСКОМ»

224704, Брестская обл.,  
Брестский р-н, Тельминский  
с/с, 4В, вблизи д. Шебрин  
+375 (162) 30 13 82  
+375 (162) 30 13 70  
caparol.by



Еще больше информации о продукте

### CAPAROL CENTER / КАПАРОЛ ЦЕНТР

**г. Брест, 224023**  
ул. Московская, 247-110  
тел.: +375 (162) 93 50 50  
A1: +375 (29) 102 17 91  
e-mail: cc\_brest@caparol.by

**г. Гомель, 246007**  
ул. Советская, 141а  
тел.: +375 (232) 53 07 29 (53)  
A1: +375 (29) 660 27 29  
e-mail: cc\_gomel@caparol.by

**г. Могилев, 212026**  
ул. Якубовского, 44-2  
тел.: +375 (222) 33 00 33 (03)  
A1: +375 (29) 113 00 33  
e-mail: cc\_mogilev@caparol.by

**г. Минск, 220062**  
пр-т Победителей, 105-1  
тел.: +375 (17) 317 94 01 (02, 03)  
A1: +375 (44) 733 99 99  
e-mail: cc\_minsk2@caparol.by

### Филиалы ООО «ДИСКОМ»

**г. Минск, 220083**  
пр-т Дзержинского, 104, оф. 1501  
тел.: +375 (17) 356 46 00

**г. Могилев, 212026**  
ул. Якубовского, 44  
тел.: +375 (222) 33 10 10

**г. Витебск, 210017**  
ул. Гагарина, 26а  
тел.: +375 (212) 63 54 45

**г. Гомель, 246007**  
ул. Советская, 141а  
тел.: +375 (232) 53 007 53

**г. Гродно, 230003**  
ул. Понемуньская, 11, оф. 25, 27, 28  
тел.: +375 (152) 60 09 11

Официальный представитель

# CAPAROL CAPACOLL PRO

Высокопрочный клей для стеклохолста  
и обоев под покраску



THE POWER OF SURFACE.



# CAPAROL CAPACOLL PRO

## (КАПАРОЛ КАПАКОЛ ПРО)

Идеальное решение для профессионального приклеивания стеклохолста и всех видов обоев



CAPAROL CAPACOLL PRO - готовый к применению клей премиум-класса, разработанный специально для достижения безупречного результата при работе с любыми видами обоев, стеклохолстом, стеклотканью и другими сложными материалами. Клей полностью готов к нанесению: достаточно просто открыть банку и начать работу!

## ПРЕИМУЩЕСТВА CAPAROL CAPACOLL PRO

- **Абсолютно прозрачный:** после высыхания становится полностью невидимым на поверхности, не желтеет со временем и не оставляет следов и пятен
- **Обладает превосходной адгезией:** обеспечивает надежное и долговечное приклеивание
- **Идеален для работы на больших площадях:** длительный срок высыхания позволяет наносить клей сразу на обширные участки, не опасаясь преждевременного схватывания
- **Влагостойкий:** подходит для кухонь и ванных комнат, обеспечивает надежную защиту от биопоражений (плесень, грибок)
- **Удобный в нанесении:** не стекает и равномерно распределяется. Наносится кистью, шпателем, валиком или аппаратом безвоздушного нанесения
- **Создает безупречный результат:** гарантирует гладкое и ровное покрытие без пузырьков

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Связующее вещество	Водная дисперсия сополимера на основе винилацетата и этилена
Цвет	Белый при нанесении, прозрачный после высыхания
Упаковка	Ведра 15 кг, 5 кг
Плотность	Ок. 1г/см <sup>3</sup>
Расход	Расход зависит от структуры приклеиваемых полотен: - тонкие структуры: ок. 170 г/м <sup>2</sup> - средние структуры: ок. 200 г/м <sup>2</sup> - грубые структуры: ок. 290 г/м <sup>2</sup> Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия.
Хранение	В прохладном месте, не допускать замерзания. Начатую емкость хранить плотно закрытой.
Утилизация	Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов утилизировать как смешиваемые с водой клеящие вещества, высохшие остатки материала - как затвердевшие клеи или бытовой мусор.
Безопасность	Содержит менее 1 г/л ЛОС.

# ПРИМЕНЕНИЕ

CAPAROL CAPACOLL PRO подходит для приклеивания на:

- Цементно-известковые штукатурки
- Бетон
- Гипсовые штукатурки и шпатлевки
- Гипсокартон
- Плиты ЦСП, ГВЛ, гипсовые плиты
- Дисперсионные шпатлевки
- Старые матовые дисперсионные краски с несущей способностью

### ВАЖНО!

Клей не пригоден для нанесения на поверхности, подверженные длительному воздействию воды.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, чистым, сухим, с несущей способностью и без разделяющих веществ, препятствующих адгезии. Впитывающие основания необходимо предварительно загрунтовать смесью CAPAROL CAPACOLL PRO и воды в пропорции 1:2. Новые известково-цементные штукатурки обрабатывать только через 2-4 недели.

## МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

CAPAROL CAPACOLL PRO можно наносить кистью, шпателем, специальным валиком или аппаратом безвоздушного нанесения.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Шаг 1. Нанесите клей равномерно на 1-3 ширины полосы специальным валиком, кистью, шпателем или аппаратом безвоздушного нанесения.

Шаг 2. Сразу же уложите материал и пригладьте его обойным шпателем или валиком от середины к краям, чтобы удалить пузырьки.

Шаг 3. На слабо впитывающих основаниях, при низких температурах и высокой влажности, дайте клею обветриться перед размещением плотной стеклоткани.

Шаг 4. Убедитесь, что в местах стыка достаточно клея.

## УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Не наносите клей при температуре подложки и воздуха ниже +5°C и выше +30°C.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для высыхания клея необходимо обеспечить температуру +20°C и относительную влажность воздуха 65%. Покрытие станет сухим через 6-12 часов и будет готово к покраске. Полное высыхание клея на поверхности происходит в течение 3 дней. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания увеличивается.

### ВАЖНО!

Во избежание набухания, отслоения и образования пузырьков при работе со шпатлевочными массами, содержащими гипс, необходимо обеспечить быстрое высыхание с помощью проветривания и поддержания температуры на уровне 20°C - 25°C.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Хранить клей в недоступном для детей месте
- При попадании клея в глаза немедленно промыть водой
- При распылении клея не вдыхать аэрозоль
- Работать необходимо при достаточной вентиляции
- Не допускать попадания клея в канализацию, водоемы и грунт

**CAPAROL CAPACOLL PRO - профессиональный выбор для идеального результата!**



THE POWER OF SURFACE.

