

## Грунт для плит OSB NEOMID

### ТИП

Грунт для плит OSB и SIP панелей.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для предварительного грунтования OSB-плит перед окрашиванием, шпатлеванием, для выравнивания впитывающей способности, с целью увеличения адгезии и уменьшения пористости обрабатываемых поверхностей. Уменьшает расход и улучшает сцепление финишного покрытия с основанием.

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для грунтования OSB-плит, а также деревянных, кирпичных, бетонных, каменных, гипсовых поверхностей снаружи под навесом и внутри помещений перед последующим шпатлеванием или окраской.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/  
под навесом



водная основа



кисть



валик



краскопульт

### ЦВЕТ

Лессирующее белое покрытие.

### БЛЕСК

Не определяется.

### РАСХОД НА 1 СЛОЙ

100-200 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности.

### ФАСОВКА

1 кг, 7 кг, 14 кг

### РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик и распыление

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Время высыхания 1 слоя – 3 часа, при температуре 20°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Полное высыхание 24 часа. Нанесение второго слоя после полного высыхания первого.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Температура обрабатываемой поверхности и окружающей среды должна быть от +5 до +30°C, относительная влажность воздуха не выше 80%. Не рекомендуется проводить окрашивание при температуре воздуха выше +35°C, при сильном ветре и на поверхности под воздействием прямых солнечных лучей.

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед применением поверхность очистить от пыли, загрязнений и непрочно держащихся старых покрытий. Стыки между плитами OSB загерметизировать с помощью NEOMID ГЕРМЕТИКА ДЛЯ OSB перед нанесением грунтовки.

### ОКРАСКА

Перед применением Грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5% по объему. Грунтовка наносится в 1-2 слоя при помощи кисти, валика или распылителя. Обработанные поверхности на период высыхания грунта следует защитить от воздействия атмосферных осадков.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Грунтовка для плит OSB не является финишным материалом и должна быть окрашена или покрыта шпатлевкой или штукатуркой в кратчайшие разумные сроки. Рекомендованные финишные материалы: NEOMID КРАСКА ФАКТУРНАЯ ДЛЯ OSB, NEOMID ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ OSB ЭЛАСТИЧНАЯ, NEOMID ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛИТ OSB, NEOMID КРАСКА ДЛЯ ПЛИТ OSB, NEOMID ФАСАДНАЯ КРАСКА-ГРУНТ ДЛЯ ПЛИТ OSB 3 В 1.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 35°C. Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре. После размораживания продукт необходимо перемешать.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.