

Мастика клеящая SUPERCONTACT NEOMID

ТИП

Мастика клеящая термостойкая универсальная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для кладки и облицовки печей и каминов, склеивания разных материалов, а также неглубокой шпатлевки оштукатуренных и бетонных поверхностей.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для кафельной и метлахской плитки, стекла, пенополистирольных потолочных плиток, дерева, картона, бетона, кирпича, натурального и искусственного камня (кроме материалов на гипсовой основе). При склеивании одна из поверхностей должна быть впитывающей. Не применяется для приклейки к поверхностям, подвергающимся воздействию открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри



водная основа



зубчатый шпатель

ЦВЕТ

Серо-бежевый.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

0,5-1,7 кг/м² в зависимости от толщины клеевого слоя.

ФАСОВКА

1,5 кг, 4 кг, 9 кг и 20 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Зубчатый шпатель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Время высыхания зависит от температуры проведения работ, толщины шва, впитывающей способности и площади склеиваемых поверхностей. Для элементов размером 0,09 м² время высыхания составляет 5 суток. При приклеивании элементов размером более 0,09 м² время высыхания клеевого шва может значительно увеличиться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Склеиваемые поверхности выровнять, высушить, очистить от пыли, грязи, жиров и масляных пятен; осыпающиеся и непрочные участки удалить.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом работ мастику следует перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5% от массы состава. Наносить гребенчатым шпателем с размером зубца 4x4 мм на одну из склеиваемых поверхностей для получения слоя толщиной до 2 мм. Наносить слой более 2 мм не рекомендуется. Плитку с нанесенной мастикой прижать на 5-10 секунд. Затирку швов проводить только после полного высыхания мастики.

Печи и камины ремонтировать и облицовывать плиткой необходимо в горячем, протопленном виде при температуре поверхности от +30 до +50°C.

При склеивании материалов, имеющих периодический контакт с водой, для швов использовать влагостойкие герметики или затирки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой оригинальной таре изготовителя при температуре от -30 до +30°C. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. После размораживания свойства полностью восстанавливаются. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания, затем тщательно перемешать.

Срок годности: 12 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.