

Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat (Альпина ЭКСПЕРТ Tiefgrund Konzentrat)

Концентрат грунтовки глубокого проникновения 1:4 - 1:6

Для внутренних и наружных работ

Хорошо укрепляет, обеспыливает и улучшает сцепление

Снижает водопоглощение, усиливает защиту против влаги

Универсально пригодна для всех видов отделочных работ



прозрачная

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Размеры упаковки:

10л, 5л, 2,5л, 1л

Назначение:

Концентрат грунтовки глубокого проникновения для подготовки наружных и внутренних впитывающих минеральных и полимерминеральных поверхностей к выполнению различных видов отделочных работ. **Применяется только в разбавленном виде!** Грунтовка обладает высокой проникающей способностью, укрепляет окрашиваемые поверхности и снижает их впитывающую способность, повышает адгезию к последующим защитно-отделочным покрытиям: лакокрасочным материалам, штукатуркам, шпаклевкам, клеевым растворам. Не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски, минимизирует риски образования пятен и полос при высыхании красок. Материал пригоден для всех видов отделочных работ.

Свойства:

- Универсально пригодна для штукатурных, малярных, обоевых, облицовочных и прочих подобных отделочных работ;
- Глубоко проникает, хорошо укрепляет и обеспыливает;
- Улучшает межслойное сцепление различных защитно-отделочных покрытий;
- Снижает впитывающую способность обрабатываемых поверхностей, усиливает их защиту против разрушающего действия влаги;
- Уменьшает расход жидких отделочных материалов;
- Минимизирует риски образования пятен и полос при высыхании красок;
- Водоразбавляемая, без растворителей и экологически безопасная.

Подходящие типы оснований:

Бетон, каменная кладка, стяжка, цементная, цементно-известковая, гипсовая штукатурка и шпатлевка, дисперсионные шпатлевочные покрытия, старые впитывающие минеральные окрасочные покрытия и т.п. поверхности. Основания должны быть прочными, чистыми, сухими, с несущей способностью и без разделяющих веществ.

Цветовые тона/ Колеровка:

прозрачная после высыхания на подложке
продукт не подлежит колеровке

Степень глянца:

шелковисто-матовая, необходимо избегать образования глянцевого слоя (блестящей поверхности) при грунтовании.

Способ нанесения/ Инструмент:

Грунтовка пригодна к нанесению малярными валиками, кистями и безвоздушным напылением. Грунтовочный концентрат наносить методом «мокрым по мокрому» в 1-2 слоя, до полного насыщения обрабатываемой поверхности (появление капельной влаги на поверхности). Грунтовка не должна образовывать блестящих пленок. Избыточный мокрый материал, который не впитывается в поверхность, следует своевременно удалять либо перераспределять малярным инструментом на необработанные участки поверхности. Лучшее укрепление достигается при нанесении кистями обильным слоем с втиранием в поверхность. При безвоздушном напылении требуется своевременная обкатка мокрой поверхности сухими валиками для удаления невпитавшегося материала.

Время высыхания/ Температура применения:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхностный слой высыхает прим. через 2 часа; через 5 часов можно окрашивать. При более низких температурах и более высокой относительной влажности время может увеличиться. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 270-450 м² (21,5-30 мл/м² неразбавленного концентрата) на один слой на гладкой поверхности в зависимости от впитывающей способности подложки (см. главу Разбавление / Приготовление грунтовки) и цели применения. На шероховатых, пористых и неровных поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Разбавление/ Приготовление грунтовки:

Перед использованием концентрат тщательно перемешать, разбавить чистой водой и снова тщательно перемешать. **Соблюдать следующие пропорции разбавления:**

- Нормально и слабо впитывающие основания: 1 часть концентрата + 4 части воды;
- Сильно впитывающие, пористые основания: 1 часть концентрата + 5 частей воды;
- Обеспыливание слабо впитывающих оснований: 1 часть концентрата + 6 частей воды.
- Усиленное укрепление: 1 часть концентрата + 2,5 частей воды.

Состав:

Дисперсия акрилового сополимера, вода, модифицирующие аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. A/h) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 7 г/л ЛОС.

Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка основания:

Мох, водоросли, отслаивающиеся участки поверхности и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Подготовка основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019, при устройстве систем утепления ETICS (ЛШСУ) руководствоваться СП 1.03.03-2022.

Цементные, цементно-известковые штукатурки:

Новые цементные и цементно-известковые штукатурки рекомендуется не обрабатывать 2-4 недели в зависимости от температуры, влажности окружающего воздуха и толщины слоя новой штукатурки. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Перед грунтованием разбавить концентрат в зависимости от впитывающей способности подложки 1:4-1:5. Крупнопористые, нормально и слабо впитывающие штукатурки грунтовать 1 раз. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки грунтовать 2 раза (мокрое по мокрому) до насыщения (появление капельной влаги на поверхности).

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с мелящей поверхностью очистить механическим способом или напорными струями воды. Грунтовать нормально и сильно впитывающую поверхность Alpina EXPERT Tiefgrund-Konzentrat, разбавленной согласно инструкции 1:4-1:5 с водой. На слабо впитывающие, гладкие и чистые основания допускается нанесение в качестве грунтовочного покрытия вместо проникающей грунтовки краски типа Alpina EXPERT Fassadenweiss, разбавленной водой до 10% объема.

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Нанести Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat разбавленной 1 часть концентрата + 4-5 частей воды.

Помещения с высокой влажностью и основания с опасностью поражения плесенью, грибом (при внутренних работах) :

Для грунтования подложки необходимо использовать грунтовку Alpina EXPERT FungiStop Grund.

Гипсовые штукатурки и шпатлевки: грунтовать материалом Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat разбавленной 1 часть концентрата + 4-5 частей воды.

Покртия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом или Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat, разбавленной согласно инструкции в зависимости от впитывающей способности основания.

Поверхности с высоломи:

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовочный слой разбавленной грунтовкой Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat 1:4-1:5 при наличии впитывающей способности основания. При нанесении покрытий на поверхности с высоломи длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под окрасочным слоем. Плесень и мох удалить механически, водой под давлением либо опаливанием с учетом соблюдения техники безопасности. Загрунтовать очищенную поверхность биоцидным грунтовочным составом Alpina EXPERT FungiStop Grund.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) при внутренних работах зашпатлевать Alpina EXPERT Feinspachtel Finish (только для внутренних работ). Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat разбавленной 1 часть концентрата + 4-5 частей воды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности / Очистка инструмента:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Очистка инструментов: сразу после использования вымыть водой с мылом.

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.

Гарантийный срок хранения: в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация отходов:

утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 576 по состоянию на май 2025 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предсказываемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте www.alpina-farben.by