

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛОХОЛСТА И СТЕКЛОТКАНЕВЫХ ОБОЕВ LUX ARMFIX

Клей для стеклохолста и стеклотканевых обоев «LUX Armfix» ТУ BY 500586454.012-2023

- для внутренних работ;
- готовый к применению;
- удобная консистенция для нанесения кистью, валиком, шпателем и механизированным нанесением;
- устойчив к дальнейшей «мокрой» отделке;
- возможность разведения водой до 7%.



СВОЙСТВА

«LUX Armfix» - готовый к применению водно-дисперсионный клей для малярного стеклохолста и флизелинового холста, стеклообоев, флизелиновых и виниловых обоев под окраску, с консистенцией удобной для нанесения кистью, валиком, шпателем и механизированным способом. Клей создает прочное клеевое соединение, устойчивое к «мокрым» этапам последующей отделки. Обладает высоким сходством к полимерным и полимерминеральным шпатлевкам.

Прочная фиксация приклеиваемых полотен – обеспечивается благодаря использованию специальных стирол-акриловых дисперсий высокого качества.

Быстрое выполнение работ – благодаря удобной консистенции для нанесения ручным малярным инструментом и агрегатами для механизированного нанесения.

Монолитный армированный слой – клей прекрасно пропитывает стеклохолст и обволакивает стекловолокна, служит для них прочным связующим.

Не поддерживает развитие и рост плесени – благодаря содержанию в своем составе эффективного биоцида.

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей применяется внутри сухих помещений для малярного стеклохолста и флизелинового холста, стеклообоев, флизелиновых и виниловых обоев под окраску с различной массой полотна, предназначенных в последующем для шпатлевания либо окраски составами на водной основе. Может использоваться по основаниям из бетона; гипсовых, цементных, цементно-известковых, полимерных штукатурок и шпатлёвок, гипсокартону, гипсовым пазогребневым плитам. Подходит для ручного и механизированного нанесения. Может разбавляться водой до 7% от массы клея.

Виды приклеиваемых материалов

Виды приклеиваемых полотен	Возможность применения
Стеклохолст различной плотности и флизелиновый холст	+
Стеклотканевые обои	+
Флизелиновые и виниловые обои под окраску	+




ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



УСТОЙЧИВ К ДАЛЬНЕЙШЕЙ «МОКРОЙ» ОТДЕЛКЕ



ПОЛИМЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Виды объектов:

Виды объектов	Возможность применения
Жилищное строительство	+
Объекты общественного назначения, офисные, здравоохранения	+
Торговые объекты	+
Объекты социального обслуживания	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	«LUX Armfix»
Температура применения, °C	от +10 до +30
Температура эксплуатации, °C	от -30 до +70
Плотность при температуре (20,0±0,5°C), г/см³	1,0-1,1
Открытое время, мин	20
Прочность сцепления с основанием МПа, не менее	0,2
Время полного высыхания и проведения дальнейших работ, часы	24

Время, указанное в таблице, актуально в условиях применения состава при температуре примерно 23°C и влажности воздуха 55 %.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, чистым, прочным, сухим (влажность не более 6%).

Перед нанесением клея поверхность основания грунтуют водно-дисперсионной акриловой грунтовкой глубокого проникновения «Тайфун Мастер» №100 (либо «Тайфун Мастер» №102, «Тайфун Мастер»104). Допускается грунтовать основание непосредственно клеем «LUX Armfix», разбавленным с водой в соотношении 1:2. К работам по приклеиванию можно приступить через 1,5-2 часа.

Проведение работ

Клей производится в готовом к применению виде, перед нанесением массу рекомендуется перемешать венчиком на низких оборотах.

Работы следует выполнять при температуре воздуха не ниже 10°C. Клей наносится на основание равномерным слоем при помощи кисти, валика, шпателя либо механизированным способом. Площадь нанесения должна немного превышать ширину приклеиваемого полотна. Полотно прикладывается к нанесенному клею, выравнивается, корректируется и разглаживается пластмассовым обойным шпателем либо обойным валиком в направлении от центра к краям с выдавливанием наружу воздуха и излишков клея. Выдавленный избыток клея удаляется влажной ветошью. В случае приклеивания стеклохолста и стеклообоев при необходимости нанести дополнительный слой клея на лицевую сторону для пропитки волокон и создания монолитного армированного слоя. Избыток клея снимается шпателем. Работы по нанесению последующих отделочных слоев следует проводить через 24 часа после полного высыхания клея.

РАСХОД

Расход клея зависит от вида основания плотности приклеиваемого полотна и составляет:

- около 300 г/м² – для стеклохолста;
- около 200 г/м² – для стеклообоев.

УПАКОВКА

Полимерные емкости (ведра) массой: 5 кг, 9 кг, 16 кг.

Поддон: 576 кг в ведрах по 16 кг (36 ведер);
360 кг в ведрах по 9 кг (40 ведер);
400 кг в ведрах по 5 кг (80 ведер).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Клей должен транспортироваться и храниться при температуре от плюс 5°C до 30° С. Хранить в прохладном сухом помещении в плотно закрытой заводской упаковке. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с клеем используйте резиновые перчатки, защитные мази и кремы. В случае попадания клея на кожные покровы смойте его с кожи водой с мылом, высушите и смажьте кожу кремом на жировой основе. В случае попадания клея в глаза немедленно и обильно промойте их водой; при необходимости прибегните к медицинской помощи

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования.
2. При необходимости допускается разбавление клея водой в количестве до 7% от его массы.
3. Информация, изложенная в технической карте изделия, представляет собой основные рекомендации, касающиеся применения продукта, и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами техники безопасности.

Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами по технике безопасности.
Дата актуализации: июнь 2025.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



таифун

ПТ ООО «Тайфун»
Республика Беларусь, 230003
г. Гродно, ул. Аульская, 18
Тел. +375(152) 68-88-00 - приемная,
+375(29) 344-60-66 - тех. отдел
www.taifun.by