

# СОНОПЛАТ СТАНДАРТ

ТУ 5767-001-21056832-2013

ТНВЭД 4823908597

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Соноплат (SonoPlat) – это тонкие звукоизоляционные панели из древесноволокнистого прессованного листа с гофрированной структурой, заполненные мелкодисперсным кварцевым наполнителем. При большой массе и малой толщине (12 мм) имеет рекордно высокий индекс изоляции воздушного шума, что сводит к минимуму потери свободного пространства.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Прослойка, повышающая эффективность звукоизоляции в системах для стен, потолков и перегородок

## СОСТАВ

Многослойный целлюлозный гофрированный каркас, мелкодисперсный кварцевый наполнитель

## ПРИМЕНЕНИЕ

Каркасные системы звукоизоляции помещений всех типов и назначений



## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

| Название           | Индекс изоляции воздушного шума $R_w$ , дБ | Толщина панели, мм | Размеры панели, м | Площадь, $m^2$ |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Соноплат Стандарт  | 36                                         | 12                 | 1,2 x 0,6         | 0,72           |
| Соноплат Стандарт+ | 36                                         | 12                 | 1,2 x 0,8         | 0,96           |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокий индекс изоляции воздушного шума
- ♦ Экологичность
- ♦ Экономия свободного пространства за счет малой толщины
- ♦ Универсальность – изоляция шума во всех диапазонах частот, снижение передачи вибрации
- ♦ Быстрый и чистый монтаж
- ♦ Надежность и долговечность

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Протокол акустических испытаний Соноплат (SonoPlat) Стандарт №224 от 18.06.2021
- 📄 Сертификат ГОСТ-Р Соноплат (SonoPlat) до 09.02.26
- 📄 Сертификат санитарно-эпидемиологический Соноплат (SonoPlat)
- 📄 Пожарный сертификат Соноплат (SonoPlat) до 29.03.2028
- 📄 Альбом типовых технических решений. Методическое пособие Министерства строительства 2025

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Технические характеристики

### Соноплат Стандарт

### Соноплат Стандарт Плюс

|                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Коэффициент теплопроводности ( $\lambda$ ), Вт/м °С | 0,17      | 0,17      |
| Поверхностная плотность, кг/м <sup>2</sup>          | 18,8      | 18,8      |
| Статическая нагрузка, т/м <sup>2</sup>              | меньше 65 | меньше 65 |



## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

| Модификации            | Вид упаковки | Количество панелей на поддоне, шт | Размер упаковки с поддоном, (ДхШхВ), мм | Вес упаковки, кг | Объем упаковки, м <sup>3</sup> | Норма загрузки в еврофуру 82 м <sup>3</sup> панелей, шт | Норма загрузки в еврофуру 82 м <sup>3</sup> поддонов, шт |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Соноплат Стандарт      | поддон       | 50                                | 1200x600x750                            | 650              | 0,54                           | 1600                                                    | 32                                                       |
| Соноплат Стандарт Плюс | поддон       | 50                                | 1200x800x750                            | 850              | 0,72                           | 1100                                                    | 22                                                       |

Загрузка в еврофуру автопогрузчиком задняя или боковая.

Панели Соноплат должны храниться в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание на них атмосферных осадков. Не допускается вертикально хранение панелей.

Панели должны пройти акклиматизацию на объекте не менее 72 часов в стопке не более 10 штук. Монтаж допускается в просушенном помещении (температура не менее 15°C и влажность не более 60%).

Наполнитель панелей находится в сыпучем состоянии. При повреждении панелей во время погрузочно-разгрузочных работ место повреждения заклеивается самоклеящейся [лентой Соноплат](#).

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

**8 800 551 81 13**

**technosonus.ru**

**РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ**

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**