



# CAPAROL Samtex 3

Матовая, износостойкая латексная краска для гладких покрытий внутри помещений, без растворителей и вредных эмиссий.

## Описание продукта

Для создания гладких матовых, износостойких, сохраняющих структуру покрытий внутри помещений.

Превосходно подходит для покрытия структурных, рельефных, тисненных обоев, стеклообоев, хорошо подчеркивает фактурный рисунок. Краска без вредных эмиссий и без растворителей. При нанесении и высыхании краски не выделяются вещества вредные для здоровья.

### Область применения

В школах, детских садах, в офисных зданиях, ресторанах, медицинских учреждениях, холлах. Краска рекомендуется для применения в помещениях, в которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.

### Свойства

- Водоразбавляема, экологична, с минимальным запахом
- Свободна от растворителей и без вредных выделений (E.L.F.)
- Имеет высокую степень белизны
- Хорошая укрывистость
- Паропроницаема
- Легка в применении

### Связующее

Дисперсия искусственной смолы

### Упаковка

- База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л
- Прозрачные базы 2 и 3 после колеровки: 2,5 л; 5 л; 10 л

### Цвет

- База 1 (белая) может применяться без колерования.
- База 3 (прозрачная) применяются только после колерования.

**CAPAROL Samtex 3** База 1 допускает самостоятельное колерование путем добавления колеровочных красок Amphicolor. При самостоятельном колеровании во избежание несовпадения цветового тона необходимо смешать всю краску.

**CAPAROL Samtex 3** колеруется машинным способом по системе ColorExpress во все тона из цветовых коллекций CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL и многих других, известных на рынке цветовых коллекций. Интенсивные и чистые цветовые оттенки, например желтый, оранжевый, красный и т.д. обладают меньшей укрывистостью. Рекомендуется промежуточное покрытие в подходящем пастельном тоне на базе пигментированной белой краски (база 1). Может потребоваться второе заключительное покрытие.

### Степень глянца

Матовая

### Хранение

В прохладном месте, но не на морозе.



## Технические параметры

- Влажное истирание (истираемость): Класс 2, соответствует классу «устойчивая к истиранию» по DIN EN 13 300
- Степень контрастности (укрывистость): Класс 3
- Максимальная величина зерна: <100 мкм
- Плотность: Около 1,5 г/см<sup>3</sup>

## Применение

## Подходящие подложки

Основы для нанесения покрытия должны быть прочными, сухими, свободными от загрязнений и отделяющихся веществ.

## Подготовка подложки

**Штукатурки растворных групп Р II и Р III:**

Плотные штукатурки с нормальной впитываемостью окрашиваются без их предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки наносится грунтовка акриловым гидрозолем CapaSol Tiefgrund.

**Гипсовые и готовые штукатурки групп Р IV и Р V:**

Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund EG или SamtGrund. Гипсовые штукатурки со спеченной поверхностью прошлифовать, удалить пыль и нанести слой глубокого грунта марки Caparol-Tiefgrund TB.

**Гипсовые строительные панели:**

Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидрозолем CapaSol Tiefgrund или глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

На сильно уплотненные, гладкие панели нанести адгезионный грунт марки Caparol Haftgrund или SamtGrund.

**Гипсокартонные панели:**

Сошлифовать неровности шпатлевки. Места шлифовки закрепить Caparol Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund EG , SamtGrund или Capasol LF. Панели с водорасторимыми, образующие пятна компонентами загрунтовать фильтрующим грунтом Caparol AquaSperrgrund.

**Бетон:**

Удалить возможные остатки отделяющего материала, а также пылящие, осыпающиеся вещества.

**Газобетон:**

Грунтовочное покрытие материалом Sylitol Grund-Konzentrat разбавленным водой в пропорции 2:1.

**Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:**

Окрашивать без предварительной подготовки.

**Покрытия с хорошей несущей способностью:**

Матовые, маловпитывающие поверхности обрабатывать без предварительной подготовки. Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund EG или SamtGrund. На слабовпитывающие влагу, гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund EG или SamtGrund. Крупнопористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрунтовать Caparol OptiSilan.

**Покрытия с плохой несущей способностью:**

Покрытия лаками, эмалями, дисперсионными красками, а также штукатурные покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способность, необходимо удалить. Плохо несущие покрытия из минеральных красок механически удалить и очистить поверхности от пыли. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

**Покрытия kleевыми красками:**

Смыть до самой основы. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

**Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненые обои из бумаги:**

Окрашивать без предварительной подготовки.

**Непрочные обои:**

Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

**Поверхности, покрытые плесенью:**

Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шабера или скребка, промыть поверхности средством Capatox и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности. На сильно зараженных поверхностях применить краски Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.

**Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:**

Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением моющего средства и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные пятна прочистить сухой щёткой. Нанести изолирующую грунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно загрязненные места нанести заключительное покрытие материалом Caparol Aqua-inn Nr.1.

**Древесина и древесные материалы:**

Окрашивать водорастворимыми, экологически чистыми акриловыми лаками Capacryl или краской для дерева Capadur Color .

**Устранение мелких дефектов:**

После соответствующей предварительной обработки устраниТЬ дефекты шпатлевкой марки Caparol Akkordspachtel fein в соответствии с инструкциями по их применению, и при необходимости дополнитель но загрунтовать.

Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.

■ **Грунтовочный или промежуточный слой:** SamtGrund E.L.F. или CAPAROL Samtex 3 , разбавленная не более чем 5% воды.

■ **Заключительный слой:** CAPAROL Samtex 3 без разбавления.

Около 120 мл/м<sup>2</sup> на один проход по гладкому основанию. На шероховатых подложках соответственно больше. Точный расход краски определяется путем нанесения пробного нанесения.

Самая низкая допустимая температура при применении: +5 °C для подложки и окружающего воздуха.

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 4 – 6 часов сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.

Кисти, валик, безвоздушный распылитель.

Рабочие инструменты после использования промыть водой с мылом.

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому».

**Рекомендации по очистке покрытия:**

Готовое покрытие можно очищать водными неабразивными бытовыми моющими средствами с помощью мягкой ветоши типа микрофибра через 3-4 недели после окраски. После очистки поверхность протереть микрофиброй смоченной чистой водой.

Вследствие механического воздействия (трение, очистка) возможно изменение блеска покрытия, что не является дефектом.

Вследствие колеровки возможны незначительные изменения исходных технических данных.

**Замечание**

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация

утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор

Для данной категории продуктов (A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 1 г/л. ЛОС.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

BSW20

Адрес производства- см. на упаковке:

Германия: DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Польша: Caparol Polska, Zakład Produkcyjny, ul. Milenijna 3, 97-410 Kleszczów

Беларусь: предприятие «Диском», 224004 Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе Аэропорта «Брест»

Декларация состава

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты.

## Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

## Центр обслуживания

e-mail: info@caparol.by

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

## Техническая информация D012BY NOE - состояние на: июня 2022 \*

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: [www.caparol.by](http://www.caparol.by)

**Иностранные унитарные предприятия "Диском", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.:+375 162 55 97 17 • факс:+375 162 55 97 18 • Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) • e-mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)**